



# ПолимерПромКраска

Группа компаний по производству резиновых и полимерных красок и мастик

111020, г.Москва, ул.Боровая, дом 7, строение 2

Web: [www.polymerpromkraska.ru](http://www.polymerpromkraska.ru)      E-mail: polymerpromkraska@yandex.ru  
Тел.: 8-800-511-91-98,      8-909-930-34-98,      8-917-019-67-66,      8-967-238-77-76.

## **Краска резиновая Прочность**

Краска резиновая Прочность – инновационный лакокрасочный материал для профессионального использования. Для изготовления данной краски используется полимерное сырье корпорации BASF, пластификаторы, ингибиторы и антипирены разработанные ведущими мировыми научно-исследовательскими институтами.

Добавление нанокремния и графена позволило добиться высокой износостойкости, а добавки каучуковых сополимеров собственной разработки к акрилатному сополимеру – высокой адгезии практически к любым поверхностям (кроме политетрафторэтилена (фторопласта, тefлона) и отполированного стекла).

### Описание:

1. Краска резиновая Прочность относится к классу акрилатных водно-дисперсионных красок.
2. Не токсичная, без запаха.
3. Диапазон рабочей температуры краски от -70 до 200 С. Относится к классу красок с повышенной морозостойкостью (-70 С).
4. Водонепроницаемая, маслостойкая, бензо- и нефтестойкая.
5. Паропроницаемая. Паропроницаемость-0,8 г/м<sup>2</sup>/ч.
6. Повышенной износостойкости.
7. Высокой адгезией к большинству поверхностей.
8. Применяется как для внутренних, так и для наружных работ.
9. Содержит антакоррозийные добавки.
10. Противоскользящий эффект.
11. Поверхность Soft-Touch (Соф-Тач)- приятная по тактильным ощущениям мягкая резиновая поверхность.
12. Стойкость к ультрафиолетовому излучению- 100%.
13. Вязкость, 20C mPa•s (мПа•с) -16000
14. Начальная прочность на растяжение при 20°C -36 кгс/см<sup>2</sup>
15. Предел прочности на разрыв-148 кгс/см<sup>2</sup>
16. Адгезия к бетону, мПа -2,5

17. Адгезия к металлу, мПа -2,3
18. Адгезия к пластику, мПа-1,3
19. Адгезия (DIN ISO 2409)- G0
20. Время высыхание до степени 3 при  $t=(20\pm2)$  оС, ч, не менее-1
21. Время высыхания до «отлипа»- при $(20\pm3)$  0С, мин 120
22. Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при  $t=(20\pm2)$  С, ч, не менее, 72
23. Слабо горючая (Группа горючести Г1).
24. Срок службы не менее 10 лет.

**Состав:**

1. Акрилатный сополимер с композицией каучуковых полимеров собственной разработки.
2. Износостойкие наполнители: мраморная крошка, графен, нанокремний.
3. Биозащитные добавки (Противогрибковые и Противоплесенные).
4. Добавки, увеличивающие пожаростойкость (антипирены).
5. Антикоррозийная композиция солей цинка.
6. На водной основе.

**Сфера применения:**

1. Фасады зданий (на бетон, на дерево, на влагостойкую фанеру и ориентировано-стружечные плиты ОСП, на кирпич и на отштукатуренные стены). После нанесения грунтовки (здесь и далее подразумевается грунтовка Универсальная ПолимерПромКраска) наносим два слоя резиновой краски, т.е. итоговый расход 500 г на кв метр.
2. Полы для пешей нагрузки (на бетон, деревянные полы, поверх тротуарной и керамической плитки (матированной и обезжиренной), в том числе для спортивных залов и спортивных площадок для всех видов спорта. После нанесения грунтовки наносим три-четыре слоя резиновой краски, т.е. итоговый расход 750-1000 г на кв метр.
3. Покрытие для спортивных площадок и спортзалов:  
травмобезопасное из-за пружинистого эффекта резинового покрытия, износостойкое, отлично моется, не выгорает: 100% стойкость к ультрафиолетовому излучению. После нанесения грунтовки наносим три-четыре слоя резиновой краски, т.е. итоговый расход 750-1000 г на кв метр.
4. Гидроизоляция резервуаров и емкостей. Как снаружи, так и внутри. Разрешается использовать для резервуаров с питьевой водой. После нанесения грунтовки наносим три-четыре слоя резиновой краски, т.е. итоговый расход 750-1000 г на кв метр.
5. Бассейны, пруды, фонтаны и другие гидротехнические сооружения. После нанесения грунтовки наносим три-четыре слоя резиновой

краски, т.е. итоговый расход 750-1000 г на кв метр. **Внимание!**  
**Если гидротехническое сооружение находится под поверхностью земли, то оно обязательно должно быть загидроизолировано и снаружи для исключения подпора воды на внутренний слой гидроизоляции, что может привести к отслоению покрытия, вздутию пузырей, осыпанию штукатурки, к трещинам и тп.**  
**Претензии на окрашенные гидротехнические изделия без наружной гидроизоляции не принимаются!**

6. Ванные комнаты и душевые. Как пол, так и стены. После нанесения грунтовки наносим два слоя резиновой краски, т.е. итоговый расход 500 г на кв метр.
7. Пропитывание брезента и тканей для придания водонепроницаемых свойств изделиям из них (тенты, зонты и тп.). После нанесения грунтовки наносим два слоя резиновой краски, т.е. итоговый расход 500 г на кв метр.
8. Антикоррозийная обработка металла (черный, оцинкованный, нержавеющий, цветные металлы (в том числе алюминий и дюралюминий). Поверхность металла должна быть обезжирена, удалена прокатная окалина. После нанесения грунтовки наносим три-четыре слоя резиновой краски, т.е. итоговый расход 750-1000 г на кв метр.
9. Защитное покрытие для дерева (высокопластичность краски не позволяет покрытию растрескиваться как при обработке пентафталевыми и глифталевыми красками, из-за паропроницаемости краски дерево дышит и не гниет). После нанесения грунтовки наносим два слоя резиновой краски, т.е. итоговый расход 500 г на кв метр.
10. Покраска деревянных и дюралюминиевых лодок. После нанесения грунтовки наносим два слоя резиновой краски, т.е. итоговый расход 500 г на кв метр.
11. Кровельные работы: покраска шифера, мягкой кровли (ондулин и тп.), кровли из оцинкованного и черного металла. После нанесения грунтовки наносим два слоя резиновой краски, т.е. итоговый расход 500 г на кв метр. На оцинкованный и черный метал расход от 750 до 1000 г на кв. метр.

**Важно! Несомненным достоинством резиновой краски Прочность перед каучуковыми, полиуретановыми, эпоксидными, битумно-полимерными и прочими лакокрасочными материалами с гидроизолирующими свойствами, является возможность сразу клеить керамогранит и керамическую плитку на поверхность с нанесенной резиновой краской Прочность (после полной просушки поверхности)!**

*Выписка из свидетельства о государственной регистрации продукции № RU.01.PA.02.008.E.000797.06.21 от 23.08.2021г.*

*Область применения: В гражданском и промышленном строительстве для внутренней и внешней отделки зданий и сооружений, в т.ч. административных, ЛПУ, детских дошкольных и образовательных учреждений, гостиниц, торговых центрах. На предприятиях пищевой и сельскохозяйственной промышленности, общественного питания, продовольственной торговли, объектах здравоохранения, минобороны, культурно-досуговых учреждениях, для спортивных учреждений, спортзалы и спортивные площадки, для бассейнов и других помещений с влажным режимом работы.*

**Технические характеристики:**

1. Массовая доля нелетучих веществ: не менее 60%.
2. Время высыхания: от 1 до 4 часов. В зависимости от влажности и температуры воздуха. При температуре 20 С и относительной влажности воздуха не более 50% время высыхания однослойного покрытия: 1-1,5 часа. При пониженной температуре и повышенной влажности воздуха время высыхания однослойного покрытия возрастает до 3-4 часов.
3. Время 100% полимеризации: 72 часа.
4. Время 50% полимеризации: 24 часа.
5. РН краски при вскрытии упаковки: не менее 7,4.
6. Расход краски на один слой: от 120 до 150 г/кв.м. В зависимости от типа поверхности.
7. Рекомендуемое количество слоев: грунтование – 100-200 г/кв.м (в зависимости от типа поверхности), два-три слоя краски. После грунтования дать подсохнуть 4-6 часов, после нанесения каждого слоя краски дать времени на полимеризацию 24 часа. Итоговый расход краска от 500 до 1000 грамм на кв. метр.
8. Стойкость пленки к статическому воздействию воды (20 +/- 2 С): не менее 72 часов.
9. Морозостойкость краски, циклы: не менее 10.
10. Условная светостойкость (изменение коэффициента диффузационного отражения): не более 5%.
11. Степень перетира: не более 60 мкм.

**Подготовка поверхности:**

1. Перед использованием резиновую краску Прочность необходимо тщательно перемешать.
2. Очистить окрашиваемую поверхность от пыли, грязи, ржавчины, отслоений старого покрытия. Если на поверхности имеются масложировые пленки, то поверхность необходимо обезжирить ацетоном или ксилолом.

3. Для улучшения адгезии краски к окрашиваемой поверхности необходимо нанести Грунтовку Универсальную ПолимерПромКраска. Данная грунтовка обладает упрочняющим и обеспыливающим эффектами. Расход грунтовки от 100 до 200 грамм на кв. метр в зависимости от впитывающей способности покрытия.

Проведение покрасочных работ:

1. Нормальные погодные условия: отсутствие дождя, тумана, сильного ветра.
2. Температура окружающего воздуха: от +5 до +40 С.
3. Влажность воздуха: не более 80%.

Способы нанесения:

1. Основные способы нанесения резиновой краски Прочность: кисть, валик, краскопульт.
2. Рекомендуемое количество слоев после покрытия окрашиваемой поверхности грунтовкой: кисть и валик- 1-2 слоя; краскопультом- 2-3 слоя.
3. Для профессионального нанесения резиновой краски рекомендуем нанесение поршневыми компрессорами высокого давления с размером сопла 19.
4. Возможно окрашивание воздушным краскопультом. Для достижения рабочей вязкости краски её необходимо развести водой (не более 5% от объема краски) и тщательно перемешать.

Меры предосторожности общие для работы с лакокрасочными материалами:

1. Работать в хорошо проветриваемых помещениях.
2. Использовать спецодежду, средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов.
3. Не допускать попадания краски в глаза и на кожу.
4. При попадании краски в глаза необходимо срочно их промыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу.

Условия хранения и транспортировки:

Резиновую краску необходимо хранить в закрытой таре в сухих помещениях при температуре от +5 до +30 С.

**Внимание! В зимний период при температуре окружающего воздуха ниже 0С изготавливается и отгружается зимний вариант продукции с возможностью транспортировки и нанесения от -15С до +35. Перед нанесением продукцию необходимо выдержать при комнатной температуре около суток! Продукцию необходимо хранить в закрытой таре в сухих помещениях при температуре от +5 до +35 С.**

Гарантийный срок годности: 12 месяцев.

Срок службы не менее 10 лет.

## Базовые цвета колеровки:

Номер цвета	Цвет *	Название цвета	RAL	Номер цвета	Цвет *	Название цвета	RAL
<b>1</b>		Лист ландыша (Патиново-зеленый)	6000	<b>14</b>		Сахара (Зелено-бежевый)	1000
<b>2</b>		Красный кирпич (Красно-оранжевый)	2001	<b>15</b>		Оранж (Пастельно-оранжевый)	2003
<b>3</b>		Римские крыши (Кораллово-красный)	3016	<b>16</b>		Антрацит	9004
<b>4</b>		Солнечный день (Цинково-желтый)	1018	<b>17</b>		Морская волна (Бирюзово-синий)	5018
<b>5</b>		Королевский пурпур (Красно-фиолетовый)	4002	<b>18</b>		Литой бетон (Светло-серый)	7040
<b>6</b>		Первомай (Огненно-красный)	3000	<b>19</b>		Благородный серый (Серо-голубой)	7031
<b>7</b>		Темный шоколад (Махагон коричневый)	8016	<b>20</b>		Сельский дом (Песочно-желтый)	1002
<b>8</b>		Молочный шоколад (Бежево-коричневый)	8024	<b>21</b>		Фисташка	6019
<b>9</b>		Босфор (Небесно-синий)	5015	<b>22</b>		Классика (Серо-бежевый)	1019
<b>10</b>		Весеннее небо (Голубой)	5012	<b>37</b>		Темно серый (Антрацитово-серый)	7016
<b>11</b>		Северный штурм (Фиолетово-синий)	5000	<b>23</b>	Белый (База А)**	Белый (База А)	9003
<b>12</b>		Светлая кожа (Светлая слоновая кость)	1015	<b>24</b>	Супербелый***	Супербелый	9003
<b>13</b>		Нежный персик (Бежево-красный)	3012				
* Внимание! Цвета которые Вы видите на мониторе, просматривая данный файл, в связи с не точной цветопередачей мониторов, дают общее представление о видах колеровки краски. Конечный цвет краски несколько отличается от уведенного здесь или в каталоге.				* Внимание! Цвета которые Вы видите на мониторе, просматривая данный файл, в связи с не точной цветопередачей мониторов, дают общее представление о видах колеровки краски. Конечный цвет краски несколько отличается от уведенного здесь или в каталоге.			
** Цвет "Белый (База А)" предназначается в основном для колеровки краски в пастельные тона самостоятельно колеровочными пастами. Возможно использование как самостоятельный белый цвет, но белизна и укрывистость краски меньше, чем у цвета "Супербелый". Для окрашивания в чисто белый цвет рекомендуем заказывать цвет "Супербелый".				** Цвет "Белый (База А)" предназначается в основном для колеровки краски в пастельные тона самостоятельно колеровочными пастами. Возможно использование как самостоятельный белый цвет, но белизна и укрывистость краски меньше, чем у цвета "Супербелый". Для окрашивания в чисто белый цвет рекомендуем заказывать цвет "Супербелый".			
*** Цвет "Супербелый" предназначен для окрашивания в ярко-белый цвет. В качестве колера используется оксид титана. Колеровка данного цвета самостоятельно не допускается!				*** Цвет "Супербелый" предназначен для окрашивания в ярко-белый цвет. В качестве колера используется оксид титана. Колеровка данного цвета самостоятельно не допускается!			