



# ПолимерПромКраска

Группа компаний по производству резиновых и полимерных красок и мастик

140009, Московская область, г.Люберцы, ул.Инициативная, дом 7Г строение 1, офис 1.

Web: [www.polymerpromkraska.ru](http://www.polymerpromkraska.ru)

E-mail: [polymerpromkraska@yandex.ru](mailto:polymerpromkraska@yandex.ru)

Тел.: 8-800-511-91-98, 8-909-930-34-98, 8-917-019-67-66, 8-967-238-77-76.

## **Полиуретановый Грунт Уретан Прайм**

Грунт Уретан Прайм – полиуретановый грунт для нанесения на все виды поверхностей: бетон, штукатурка, кирпич, дерево, фанера, ОСБ, ДСП, ДВП, шифер, рулонные наплаваемые материалы, ондулин, шинглас, металл. Отвердевает за счет влаги содержащейся в окружающем воздухе.

Рекомендуется для нанесения на сухие пористые поверхности- прежде всего на бетон перед нанесением жидкой полиуретановой гидроизоляции Уретан Гидро, покрытия для пола Уретан Пол и других полиуретановых ЛКМ.

Существует две версии грунта Уретан Прайм: версия для последующего нанесения Уретан Гидро, и версия для последующего нанесения Уретан Пол.

Расход грунта в зависимости от пористости поверхности – 0,15-0,25кг/м<sup>2</sup> на один слой (рекомендуемое количество слоев от 1 до 3 в зависимости от пористости и материала поверхности).

Перед применением тщательно перемешать до однородного состояния.

Наносить грунт на очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски и рыхлой ржавчины поверхность.

Наносить грунт необходимо при температуре не ниже +5° и не выше +30°.

Относительная влажность воздуха не более 80%.

Не допускается окраска во время атмосферных осадков и по обледенелой поверхности.

**Важно! После нанесения слоя полиуретанового ЛКМ рекомендуется нанесение следующего слоя полиуретанового ЛКМ сразу, как нанесенный слой перестанет липнуть к рукам (от 3 до 12 часов в**

**зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха).**

**Не рекомендуется нанесение следующего слоя позже 12 часов после нанесения предыдущего слоя, т.к. полиуретаны не любят наноситься на пересушенный предыдущий слой!**

После завершения работ необходимо немедленно промыть инструменты органическим растворителем, например ксилолом или толуолом.

Меры предосторожности общие для работы с лакокрасочными материалами:

1. Работать в хорошо проветриваемых помещениях.
2. Использовать спецодежду, средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов.
3. Не допускать попадания краски в глаза и на кожу.
4. При попадании краски в глаза необходимо срочно их промыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу.
5. Продукция пожароопасна! Хранить и использовать вдали от открытого огня!

## **Хранение**

Не нагревать. Беречь от огня. Грунт хранить в прочно закрытой таре в сухом и прохладном помещении, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев.