ПолимерПромКраска

Группа компаний по производству резиновых и полимерных красок и мастик

140009, Московская область, г.Люберцы, ул.Инициативная, дом 7Г строение 1, офис 1.
Web: www.polymerpromkraska.ru E-mail: polymerpromkraska@yandex.ru
Тел.: 8-800-511-91-98, 8-909-930-34-98, 8-985-788-88-99, 8-926-690-50-90.

Полиуретановый Грунт Уретан Гидро

Грунт Уретан Гидро – полиуретановый грунт для нанесения на влажные поверхности. Отвердевает за счет влаги содержащейся в обрабатываемой поверхности.

Рекомендуется для нанесения на влажные поверхности- прежде всего на бетон перед нанесением жидкой полиуретановой гидроизоляции УРЕТАН ГИДРО, резиновых красок Прочночть, Монолит, Лодочная, Лодочная Премиум и жидкой резиновой кровли Кровелин.

Расход грунта в зависимости от пористости поверхности – 0,15-0,25кг/м².

Перед применением тщательно перемешать до однородного состояния.

Наносить грунт на очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски и рыхлой ржавчины поверхность.

Наносить грунт необходимо при температуре не менее -15° и не более +30°.

Относительная влажность воздуха не более 80%.

Не допускается окраска во время атмосферных осадков и по обледенелой поверхности.

После завершения работ необходимо немедленно промыть инструменты органическим растворителем, например ксилолом.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Грунт хранить в прочно закрытой таре в сухом и прохладном помещении, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.