



ПолимерПромКраска

Группа компаний по производству резиновых и полимерных красок и мастик

443035, г.Самара, ул. Мирная, дом 162, литера А

Web: www.polymerpromkraska.ru

E-mail: polymerpromkraska@yandex.ru

Тел.: 8-800-511-91-98,

8-906-345-81-73,

8-963-729-79-59,

8-967-238-77-76.

Грунтовка БетонКонтакт СуперКварц



Грунтовка БетонКонтакт СуперКварц предназначена для грунтования прежде всего бетонных поверхностей перед нанесением штукатурок (цементных, гипсовых, латексных), плиточных клеев, жидких керамических теплоизоляций серий ТеплоПлюс и Гидротермаль, резиновых красок Прочность и Монолит, красок Интерьерная, Фасадная и красок серии СиликонАкрил.

Грунтовка БетонКонтакт СуперКварц в отличие от грунтовок серии БетонКонтакт других производителей содержит не обычный песок, а особо прочную кварцевую муку и микромрамор, что улучшает твердость покрытия и увеличивает адгезию (сцепление с другими материалами). Связующее грунтовки - экологичный акриловый латекс с функциональными добавками.

Технические характеристики:

Внешний вид: однородная густая жидкость

Цвет: розовый

Сухой остаток- 28%.

Плотность: $1,6 \pm 0,1$ кг/литр

Температура транспортировки от -15 до +35 °С

Температура хранения: от +5 до +35 °С

Температура применения: от +5 до +35 °С

Время высыхания: около 3 часов в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха.

Адгезия к бетону: не менее 2 МПа

Расход при однослойном нанесении- 0,2 кг/м² в зависимости от пористости основания.

Грунтовка БетонКонтакт СуперКварц используется как для внутренних, так и наружных работ.

Поверхность перед нанесением должна быть чистой (механически обеспыленной), сухой (влажность не более 5%), очищенной от цементного молочка и отслаивающихся непрочных участков.

Перед применением грунтовки ее необходимо тщательно перемешать дрелью с насадкой-миксером.

Работы следует проводить в отсутствии дождя, при относительной влажности не более 80% и температуре окружающего воздуха от +5 до +35С.

Наносят грунтовку короткошерстным валиком, кистью или щеткой.

Хранят грунтовку в сухих помещениях при температуре окружающего воздуха от +5 до +35С.

Срок хранения- 12 месяцев.

Внимание! В зимний период при температуре окружающего воздуха ниже 0С изготавливается и отгружается зимний вариант продукции с возможностью транспортировки от -10 до +35С. Температура хранения продукции и нанесения: от +5 до +35С. Перед нанесением продукцию необходимо выдержать при комнатной температуре около суток!