



# ПолимерПромКраска

Группа компаний по производству резиновых и полимерных красок и мастик

443035, г.Самара, ул. Мирная, дом 162, литера А

Web: [www.polymerpromkraska.ru](http://www.polymerpromkraska.ru)

E-mail: [polymerpromkraska@yandex.ru](mailto:polymerpromkraska@yandex.ru)

Тел.: 8-800-511-91-98, 8-906-345-81-73, 8-963-729-79-59, 8-967-238-77-76.

## **Грунтовка полиуретановая, ремонтный состав по минеральным поверхностям и инъекционная гидроизоляция грунт-инъект Уретан Прайм 70-1К**

Грунт-инъект Уретан Прайм 70-1К – полиуретановая однокомпонентная грунтовка, ремонтный состав по минеральным поверхностям и инъекционная гидроизоляция для нанесения на все виды поверхностей: бетон, штукатурка, кирпич, дерево, фанера, ОСБ, ДСП, ДВП, шифер, рулонные наплаваемые материалы, ондулин, шинглас, металл. Отвердевает за счет влаги, содержащейся в окружающем воздухе и основаниях, на которые наносятся грунт-инъект.

Грунт-инъект рекомендуется для нанесения на сухие пористые поверхности – прежде всего на минеральные поверхности (бетон, штукатурку, кирпич и т.п.), дерево и тп. На покрытие из грунта-инъекта можно наносить полиуретановые покрытия, краски и лаки, водно-дисперсионные краски.

Расход в виде грунтовки в зависимости от пористости поверхности – 0,15-0,25кг/м<sup>2</sup> на один слой (рекомендуемое количество слоев от 1 до 3 в зависимости от пористости и материала поверхности).

При использовании в виде ремонтного состава по минеральным поверхностям грунт-инъект Уретан Прайм 70-1К необходимо смешать в следующей пропорции с сухим песком или цементно-песчаной смесью: на одну часть грунта-инъекта необходимо добавить от 1 до 3 частей сухого песка или цементно-песчаной смеси и тщательно перемешать до однородности состава. Перед нанесением ремонтного состава рекомендуется прогрунтовать поверхность одним слоем грунта-инъекта. Такой ремонтный состав применяется для реставрации и гидроизоляции бетонных полов, стен, фундаментов, цоколей, плит перекрытий и тп.

Для инъектирования грунт-инъект Уретан Прайм 70-1К заливается инъекционным насосом высокого давления через паркеры до полного заполнения внешних полостей, примыкающих к инъектируемым поверхностям согласно инструкции к инъекционному насосу.

Грунт-инъект Уретан Прайм 70-1К имеет 70% сухой остаток полиуретановой составляющей и содержит 30% органического растворителя ксилол, что позволило резко уменьшить вязкость инъекционного состава и увеличить кольматирующие и пенетрирующие свойства состава.

Перед применением грунт-инъект необходимо тщательно перемешать до однородного состояния в течении 3 минут.

Наносить грунт-инъект необходимо на очищенные от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски и рыхлой ржавчины поверхности с остаточной влажностью до 15% при температуре не ниже +5° и не выше +30°. Относительная влажность воздуха не более 80%.

Не допускается нанесение во время атмосферных осадков и по обледенелой поверхности.

После завершения работ необходимо немедленно промыть инструменты органическим растворителем, например, ксилолом или толуолом.

Меры предосторожности общие для работы с лакокрасочными материалами:

1. Работать в хорошо проветриваемых помещениях.
2. Использовать спецодежду, средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов.
3. Не допускать попадания краски в глаза и на кожу.
4. При попадании краски в глаза необходимо срочно их промыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу.
5. Продукция пожароопасна! Хранить и использовать вдали от открытого огня!

## **Хранение**

Не нагревать. Беречь от огня. Грунт хранить в прочно закрытой таре в сухом и прохладном помещении при температуре от +5 до +30°C, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев.